

BASALT

GB	HU	RO	SK	CZ	Basalt
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	ca. 2,6 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	0,20 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	1690 kg/m²
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	>_6
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	19dB
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,04 m²/kW
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	_<0,40 %
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	T
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Židle s kolečky	Not Suitable/Nem alkalmas/Nepotrivit/Nie je vhodný
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	OK
Static electricity	Statikus feltöltődés	Încărcare statică	Statický náboj	statický náboj	_< 2 KV
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	_< 35 mm
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coeficient de frecare de aderentă	Faktor šmykového trenia	Faktor smykového tření	R10
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Cfl

