

DIAMOND STANDART METAL

GB	HU	RO	SK	CZ		Diamond Standart Metal
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	EN ISO 24346	2,0 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	EN ISO 24340	0,7 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	EN ISO 23997	2200 g/m²
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášľapnej vrstvy	Hustota nášľapné vrstvy	EN ISO 23996	1250 kg/m³
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	EN ISO 105-B02/3.	6
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	Odolnost vůči chemikáliím (Doba proniknutí 120 minut)	EN ISO 26987	No changes/ Nincs változás/ Nu există schimbare/ Bez zmeny
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	zvlnění	EN ISO 23999	8 mm
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	Lineární změna rozměru	EN ISO 23999	± 0,2 %
				(Podélně / příčně)		
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 660-1	T
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	EN ISO 24343	0,1 mm
Castor chair	Görgös szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Židle s kolečky	ISO4918/EN425	Lightchange on the surface/ Felületen enyhe változás/ Deformare ușoară a suprafeței/ Mierna zmena na povrchu
Strength of the welt	Varratszilárdság	Rezistența cusăturii	Pevnosť stehu	pevnost stehu	EN 684	240N/50 mm
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	EN 13501-1	Bfl-s1



