

GB	HU	RO	SK		
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	DIN EN ISO 10874:2021-04	Class 34 - Class 42
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery		1290 x 210 x 2.5 mm
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka		16 db panel / 16 buc. panele / 16 ks panelov
Geometrical characteristics	Geometriai jellemzők	Caracteristici geometrice	Geometrické charakteristiky	ISO 24342	Length: ≤ 0.13% max. 0.5 mm
					Width: ≤ 0.10% max. 0.5 mm
Overall thickness	Teljes vastagság	Grosimea plăcii	Hrúbka lamiel	ISO 24346	+ 0.13 mm - 0.10 mm
Squareness	Elemek derékszögűsége	Unghiul drept al elementelor	Pravý uhol prvkov	ISO 24342	max. ≤ 0.25 mm
Straightness	Felületi réteg egyenessége	Platea stratului de suprafață	Rovnosť povrchovej vrstvy	ISO 24332	max. ≤ 0.35 mm
Thickness of the wear layer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzornej vrstvy	ISO 24340	Ø ≤ + 13% Ø ≥ - 10%
Total mass per unit area	Teljes tömeg egységnyi területre vetítve	Masa totală pe unitatea de suprafață	Celková hmotnosť na jednotku plochy	ISO 23997	Ø ≤ + 13% Ø ≥ - 10%
Dimensional stability after exposure to heat (Method B / 6 h at 50°C)	Méretstabilitás hőhatás után (B módszer / 6 óra 50°C-on)	Stabilitate dimensională după expunerea la căldură (Metoda B / 6 h la 50°C)	Rozmerová stabilita po vystavení tepla (metóda B / 6 h pri 50 °C)	ISO 23999	≤ 0.25 %
Curling after exposure to heat (Method B / 6 h at 50°C)	Hullámosodás hőhatás után (B módszer / 6 óra 50°C-on)	Ondulare după expunerea la căldură (Metoda B / 6 h la 50°C)	Natáčanie po vystavení tepla (metóda B / 6 hodín pri 50 °C)	ISO 23999	≤ 2 mm
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	EN ISO 105-B02	Blue wool scale ≥ 6
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	ISO 24346	> 2 mm
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm
Scratch resistance	Karcállóság	Rezistență la zgârieturi	Odolnosť proti poškrabaniu	ISO 19322 (Annex A)	> 3 N
Simulated movement of a furniture leg	Bútorláb hatása	Efectul mobilierului pentru picioare	Vplyv nohy nábytku	EN ISO 16581	no visible damage with type 2 (100kg)
					nincs látható sérülés
					nici o deteriorare vizibilă
					nie je viditeľné poškodenie
Castor chair resistance	Görgősszék hatása	Efectul scaunului cu roți	Vplyv stoličky s kolieskami	ISO 4918	No visual damage type W (25,000 cycles)
					nincs látható változás 25000 fordulat után
					după 25.000 de rotații nu există nicio schimbare vizibilă
					po 25 000 otočkách nie je viditeľná zmena
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13501-1	Bfl-s1
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	EN 13893 / DIN EN 16165 (Annex B)	DS / R10
Formaldehyde content	Formaldehid tartalom	Conținut de formaldehidă	Obsah formaldehydu	EN 16516	Not added / nem tartalmaz / nu conține / neobsahuje
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	EN 12667	R ≤ 0.013 m²K/W
PCP content	PCP tartalom	Conținut de PCP	Obsah PCP	CEN/TR 14823	PCP free / PCP mentes / Fără PCP / bez obsahu PCP
Abrasion resistance	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	ISO 24338 (Method B)	> 7,000 Cycles
Impact resistance	Ütésállóság	Rezistența la impact	Odolnosť voči nárazu	EN 13329:2006	> 1,800 mm
Micro-scratch resistance	Micro karcállóság	Rezistență la micro-zgârieturi	Odolnosť voči mikroškrabancom	EN 16094 (Method A)	≤ MSR A 2
Stain resistance	Foltosodással szembeni ellenállás	Rezistență la acoperire	Odolnosť voči škvrnám	EN 438-2	5 (Group 1 and 2), 4 (Group 3)
Swelling	Tágulás	Umflarea	Napúčanie	ISO 24336	no swelling / nincs duzzadás / nici umflături / žiadne opuchy
Composition	Összetétel	Compoziție	Zloženie		No halogenes or phthalates added / Ftalát és halogén mentes / Fără adaos de halogeni sau ftalați / Bez pridaných halogénov ani ftalátov
VOC	VOC	VOC	VOC		A+

