

ONTARIO

GB	HU	RO	SK	Ontario
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	2,2 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	0,15 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	1.200 g /m2
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášľapnej vrstvy	1250 kg/m3
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	6
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	No changes/ Nincs változás/Nu există schimbare/ Bez zmeny
Foot comfort	Kényelemérzet járás közben	Senzație de confort în timpul mersului	Pocit pohodlia pri chôdzi	0,4 mm
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	8 mm
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	T
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	0,35 mm
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	+ -0,20 %
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Cfl

